



Perma-Primer XT

1. Produktinformation

Perma-Primer XT ist eine einschichtige Grundierung zur Verbesserung der Haftung von Perma-Guard (Graffiti-Schutz) an vielen glatten und empfindlichen Untergründen.

2. Anwendung

Perma-Primer XT wird verwendet auf Fliesen, Glas, Porzellan, PVC, vielen Kunststoffen und Metallen, alten Lackfarben und anderen sehr glatten oder empfindlichen Oberflächen.

3. Eigenschaften

- Geeignet für viele geschlossene/glatte Untergründe (siehe Untergrundspezifikation)
- Für den Außen- und Innenbereich einsetzbar
- Ausgezeichnete Haftung
- Geruchlos

4. Technische Daten

Farbe :	Farblos
Dichte :	ca. 1.03 g/cm ³
Verbrauch :	Der Verbrauch ist abhängig von der Porosität des Untergrundes ca. 10 m ² /l.
Festkörpergehalt :	ca. 42 %
Trocknung :	Staubtrocken: nach ca. 30 min Überstreichbar: nach ca. 3 - 4 Stunden
Verdünnung :	Nicht verdünnen
Glanzgrad:	Seidenglänzend

5. Einsatz und Anwendungsangaben

Bitte beachten Sie unsere Untergrundspezifikation!! Diese erhalten Sie immer aktuell unter www.graffiti-guard.net.

Die Luft- und Untergrundtemperatur muss während der Verarbeitung und Trocknung über 10°C und unter 30°C liegen.

Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und fettfrei sein! Untergrundfeuchtigkeit darf max. 5 % betragen! Verarbeitung nicht bei Regen oder hoher Luftfeuchtigkeit (> 85%) und / oder Temperaturen über 35°C ausführen. Vor und während der Verarbeitung mit einem breiten Spachtel gut umrühren.

Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes wird eine dünne Schicht Perma-Primer XT aufgetragen.

Nur geeignete Roller/Walzen (z.B. kurzfloriger Velour, 4-6 mm) verwenden! KEINE Schaumstoff-/Schaumstoffkernwalzen für den Auftrag verwenden! Benutzte Rollen/Walzen nicht wiederverwenden!

Der Perma-Primer XT sollte im Kreuzgang aufgebracht werden.

Trockenzeit bei 25°C: ca. 8 Stunden.

Perma-Primer XT

Danach kann eine Beschichtung mit Perma-Guard (Artikel GE-009-01 / -009-05 bis 012-01 / -012-05) erfolgen.

Schichtdicke Perma-Primer XT:

1. Schicht: Nass-Schichtstärke von min. 80µ [Mikron] = Trocken-Schichtstärke min. 40µ [Mikron]
= Gesamt Schichtstärke: = Trocken-Schichtstärke min. 40 µ [Mikron]

Schichtdicken-Messkamm kann unter www.graffiti-guard.net bestellt werden!

Die frische Beschichtung 48 Stunden keinem Regen, Dampf und keiner Kondensation (Wasser) aussetzen. Arbeitsmittel mit Wasser reinigen. Benutzte Rollen/Walzen nicht wiederverwenden!

Hinweis: Das klare Material ist im flüssigen Zustand milchig. Nach der Trocknung ist es klar.

6. Verpackungsgrößen

0,750 l / 2,5 l

7. Lagerung

In gut verschlossener, ungeöffneter Verpackung 12 Monate haltbar. Behälter kühl und trocken lagern und vor Frost schützen.

8. Sicherheitsdaten

Siehe Sicherheitsdatenblatt

Die Informationen und Daten in diesem Technischen Merkblatt basieren auf unseren praktischen Erfahrungen und Erkenntnissen. Auf Grund unterschiedlicher Praxisvoraussetzungen wird eine Allgemeinverbindlichkeit ausgeschlossen. Eigenversuche hinsichtlich Eignung und Verwendung durch den Anwender sind durchzuführen. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren frühere Ausgaben ihre Gültigkeit.
